



컬러 칠판페인트 CHALKBOARD PAINT STUDIO FINISHES® EGGSHELL 308



특징

- 어떤 표면도 칠판으로 변신가능
- 건조가 매우 빠르고 페인팅하기 쉬움
- 내구성이 매우 강함.
- 냄새가 거의 없으며, 물과 비누로 쉽게 청소 가능

기본설명

본 제품은 아크릴계열의 페인트로서 거의 모든 표면을 칠판으로 만들어 줍니다.


권장대상

- 기존 칠이 있는 내부 표면이나, 칠판이 필요한 그 어떤 표면에도 적용이 가능합니다.

제한사항

- 공기 중 온도나 작업 표면이 50°F (10°C) 미만 일시 작업을 금함

제품의 설명 (Product Information)

색상	기술데이터	Base 1X
표준 : 사전 조색된 색상은 없음	용액유형	100% 아크릴
조색베이스 : 벤자민무어의 GENNEX Bases 1X, 2X, 3X, 4X	안료유형	이산화 티타늄
특수색상 : 벤자민무어 담당자와 연락요망	고형분용적비	40%
인증서	시공가능 면적	100~110 Sq. Ft/ 1쿼터
휘발성 유기화합물(VOC) 함량이 없음	권장도막두께	젖은상태 : 3.8mils, 건조상태 : 1.5mils
미국 친환경 건축의회의 LEED인증 제품 (Leadership in Energy and Environmental Design)	표면의 질감과 기공도에 따라 페인트 양을 계산해야 합니다. 정확한 페인트 양이 색의 균일성과 초과 페인트 양을 최소화합니다.	
	건조시간@77°F	접촉가능 : 2시간, 재칠가능 : 4시간
기술지원 및 고객문의	25°C@50%RH	완전건조 : 3일
본사 벤자민무어 매장에 연락바랍니다.	3일 간의 건조 기간을 주십시오. 페인트를 칠한 표면은 2주 후에 세척 가능합니다. 높은 습도와 차가운 온도로 인해 건조를 지연시키거나 재도장할 수 있습니다.	
한국벤자민무어페인트(주) TEL: 1577-3103	건조시간@77°F	접촉가능 : 2시간, 재칠가능 : 4시간
www.benjaminmoore.co.kr	25°C@50%RH	완전건조 : 3일
	건조도	증발, 접착
	점성도	95±2KU
	인화점	없음
	광택도	Eggshell(에그셸광)
	도장시 표면온도	최저 50°F(10°C), 최대 90°F(32°C)
	희 석	뒷면의 표 참조
	세척 희석제	깨끗한 물
	갤론당 무게	10.5lbs
	보관온도	최저 40°F(4.4°C), 최대 90°F(32°C)
	휘발성 유기화합물(VOCs) 0 Gram/Liter 조색 후에도 휘발성 유기화합물 비 포함 (베이스, 컬러 무관)	

© 2015 Benjamin Moore Korea.,Ltd. All rights reserved

표면처리

페인트칠할 표면은 먼지, 기름기, 왁스, 기름비누 그리고 물에 녹는 물질이나 이물질이 없이 깨끗하게 건조된 표면이어야 합니다. 페인트가 벗겨지거나 이물질이 붙어있다면 사포질을 하여 표면을 부드럽게 합니다. 광택이 심한 부분은 사포질로 마모시키고, 건축 벽체에 남아있는 사포질 먼지는 제거합니다.

주의사항: 오래된 페인트표면을 문질러 벗기거나 연마하면 납먼지가 방출될 수 있습니다. 납은 유독성물질입니다. 납가루에 노출되면 뇌손상을 일으킬 수 있으며, 특히 아이들과 임산부는 납먼지에 노출되는 것을 피해야 합니다.

납노출을 피하기 위해 NIOSH에서 입증된 마스크를 사용하십시오. HEPA 진공청소기와 젖은 걸레로 조심스럽게 닦아냅니다. 작업 전, 어떤 방법으로 가족과 당신을 보호할 수 있는지 문의하십시오.

하도/ 마감 시스템

프라이머가 필요하다면 적절한 Benjamin Moore® Fresh Start®를 사용하십시오. 기존에 칠이 되어있거나 표면 상태가 좋은 표면에는 본 제품을 1~2회 도장합니다. 못자국, 갈라진 부분 등 표면 상태가 좋지 않은 경우 Benjamin Moore® Fresh Start® 프라이머를 부분적으로 칠하고 건조 한 뒤 Chalkboard Paint (308)를 1~2회 도장하십시오.

칠 방법

페인트 섞기: 사용전 잘 섞어주시고 1~2회 도장해주십시오.

페인트칠하기: 최고의 마무리를 위해 벤자민무어 나일론/폴리에스터 붓이나 전문가용 롤러 혹은 프리미엄급 제품을 사용하십시오. 본 제품은 스프레이로도 적용가능 합니다. 여러 번 덧칠하면서 적당량을 칠하십시오, 너무 과하게 붓이나 롤러로 칠하지 마십시오. 표면온도나 기온이 섭씨 10도 이하에서 적용하지 마십시오.

사용 전에

3일 이상 건조한 뒤 사용하십시오. 분필 사용 후에는 젖은 수건을 사용하여 낙서를 지우면 새것처럼 재사용이 가능합니다.

분필종류 중, 몇 가지는 약간의 잔여물이 칠판에 남을 수 있기 때문에, 칠판전용으로 나오는 연한 컬러의 분필을 사용하시길 권장합니다.

희석 및 청소

희석하지 마십시오. 절대 다른 페인트나 용매를 섞지 마십시오. 필요할 경우 깨끗한 물과 섞어 질감을 표현할 수 있습니다.

청소: 페인팅 도구는 사용 후에 바로 즉시 따뜻한 비눗물에 씻으십시오. 스프레이 장비의 경우 녹스는 것을 방지하기 위해 페인트용 경유와 섬유유연제가 필요합니다.

페인트는 전부 사용하거나 올바르게 처분해주십시오. 마른 빈 깡통은 재활용할 수 있습니다. 일반적인 처리 방법은 지역보건당국이나 국가 환경 정보 센터에 처분방법을 문의하십시오.

환경, 건강, 안전성의 정보

올바른 환기 환경에서 사용하십시오. 스프레이 입자나 사포질 먼지를 마시지 마십시오. 칠을 할 때나 마르는 동안에 신선한 공기가 통할 수 있도록 해주십시오. 눈에 들어가는 것을 피해주시고 지속적 또는 반복적으로 피부에 닿지 않게 해주십시오. 사포질과 청소 시에도 NIOSH가 인증한 마스크를 착용하여 먼지와 스프레이 입자를 마시지 마십시오. 마스크 제조사의 사용법으로 사용하십시오. 사용 후엔 제품을 밀봉하시고 손을 깨끗이 씻어 줍니다.

응급치료 : 눈에 접촉 시, 15분간 흐르는 물에 씻어내십시오. 피부에는 비누와 물로 씻어 냅니다. 만약 숨을 쉬기 어려울시, 그 공간을 떠나 신선한 공기를 접하십시오. 만약 불편함이 지속된다면 즉시 약 처방을 받으십시오.

옆질러졌을 시 : 사용하지 않는 물건으로 페인트를 흡수하거나 위 '청소'에 명시된 바와 같이 처리해주십시오.

얼지 않게 하고 아이들로부터 멀리하세요.

건강과 안전에 대한 추가 정보는 소재 안전성 데이터 시트 (Material Safety Data Sheet) 참고